

# GELGRAPH GEL COAT ISO MOULDS

V03 24/02/25

## 1. DESCRIPCIÓN

**Gelgraph Gel Coat ISO Moulds** es un gel coat basado en resina de poliéster insaturada isoftálica NPG con grafeno, diseñado para aplicaciones industriales y de alto rendimiento. Su formulación avanzada le confiere alta resistencia mecánica, química y a la intemperie, destacándose en aplicaciones donde se requiere durabilidad y protección.

## 2. PROPIEDADES

- Excelente resistencia química: soporta la exposición a ambientes agresivos.
- Excelente resistencia mecánica: proporciona una capa dura y resistente.
- Viscosidad adaptada: permite aplicación con brocha, rodillo o pistola (airless).
- Resistencia térmica: buena estabilidad a temperaturas elevadas.
- Alta resistencia a UV, hidrólisis y envejecimiento.
- Excelente adherencia y flexibilidad.
- Baja pérdida de propiedades mecánicas a altas temperaturas.

## 3. APLICACIONES

- Industria naval: recubrimientos de embarcaciones y estructuras marinas.
- Sector del automóvil: acabados duraderos y resistentes a impactos.
- Recubrimientos industriales: protección de superficies en ambientes agresivos.
- Moldes y piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Uso para el acabado de los platos de ducha.

## 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Aspecto</b>	Blanco
<b>Temperatura de pico exotérmico</b>	120 - 175 °C
<b>Tiempo de gel (25 °C) <sup>(1)</sup></b>	4 - 15 min
<b>Dureza shore</b>	95 - 105

(1) 100 Gel Coat + 0,225 g Co(6 %) + 1,2 % MEK

## 5. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

<b>Módulo de flexión</b>	7000 - 8000 MPa
<b>Resistencia a la flexión</b>	50 - 65 MPa
<b>Flexión máxima (dL)</b>	0,7 - 1,0 mm

## 6. ALMACENAMIENTO Y ENVASADO

- El producto se debe **almacenar en un lugar seco** y a una temperatura que no exceda los **25 °C**.
- Su fecha de caducidad es de **6 meses** en estas condiciones.
- De forma general, los productos serán suministrados en formato de **latas y bidones**.
- Para otras cantidades y/o envases: **consúltenos**.