

# Resultados Composites

	SIN GRAFENO						CON GRAFENO					
	Módulo de flexión (MPa)	Resistencia a la flexión (MPa)	Alargamiento en flexión (mm)	Módulo de tracción (MPa)	Resistencia a la tracción (MPa)	Alargamiento en tracción (mm)	Módulo de flexión (MPa)	Resistencia a la flexión (MPa)	Alargamiento en flexión (mm)	Módulo de tracción (MPa)	Resistencia a la tracción (MPa)	Alargamiento en tracción (mm)
Poliéster isoftálica	3700	130	3	3700	80	2	9124,71	72,19	0,83	5190	39,7	0,84
Poliéster ortoftálica	4000	140	3	3600	87	2	10171,35	60,19	0,6	6280	36,2	0,57
Viniléster	4000	140	3,5	3600	80	1,5	10502,53	47,22	0,46	6580	27,4	0,41
Epoxi	2800	79	4	2100	50	3	5064,8	48,88	1	4240	29,7	0,7